

제정 기술표준원고시 제200 - 54호 (2000. 4 . 6 )  
개정 기술표준원고시 제2003 -523호(2003. 5. 24)  
개정 기술표준원고시 제2006 -943호(2006. 12 .27 )

# 전기용품안전기준

## K 60227-4

[IEC 60227-4 ed 2.1 1997]

---

### 정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연 케이블

제4부 : 고정배선용시스케이블

# 목 차

<b>1. 총칙</b> .....	2
1.1 적용범위 .....	2
1.2 인용규격 .....	2
<b>2. 연질 비닐시스 케이블</b> .....	2
2.1 기호 .....	2
2.2 정격전압 .....	2
2.3 구조 .....	2
2.4 시험 .....	3
2.5 사용지침 .....	3

전기용품안전기준(K60227-4)  
정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연케이블  
- 제4부: 배선용 시스 케이블

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V  
- Part 4: Sheathed cables for fixed wiring

서 문

이 규격은 1997년에 제2.1판으로 발행된 IEC 60227-4(Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V, Part 4: Sheathed cables for fixed wiring)를 번역해서 기술적 내용 및 규격의 서식을 변경하지 않고 작성한 전기용품안전기준이다.

1. 총칙

1.1 적용 범위

이 규격은 정격 전압 300/500V 연질 염화비닐 시스 케이블의 개별 규격에 대하여 규정한다. 이 케이블은 K 60227-1에 해당하는 요구사항 및 본 규격의 요구사항에 적합하여야 한다.

1.2 인용 규격

다음의 규격 문서는 이 규격의 본문에 인용됨으로써 K 60227중 본 규격 조항을 구성한다.

K 60228 : 1978, 절연케이블용 도체

K 60332-1 : 1993, 전기 케이블의 난연성시험

제 1 부 : 절연전선 또는 케이블의 수직시험

K 60719 : 1992, 정격전압 450/750V 이하인 원형 동 도체인 케이블의 평균 완성외경의 상 하한 값의 산정

K 60811-1-1 : 1993, 전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법

-제1부 : 시험방법 총칙 -제1절 : 두께 및 완성품 외경 측정 -기계적 특성 시험

K 60811-1-2 : 1985, 전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법

-제1부 : 시험방법 총칙 -제2절 : 열 노화 시험방법

K 60811-1-4 : 1985, 전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법

-제1부 : 시험방법 총칙 -제4절 : 저온 시험방법

**K 60811-3-1** : 1985, 전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법

-제3부 : 합성수지 화합물의 시험방법 -제1절 : 가열변형시험 - 내트래킹성

**K 60811-3-2** : 1985, 전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법

-제3부 : 합성수지 화합물의 시험방법 -제2절 : 질량손실시험 및 열 안정성 시험

## 2. 연질 비닐시스 케이블

### 2.1 기호

60227 IEC 10

### 2.2 정격 전압

300/500V

### 2.3 구조

#### 2.3.1 도체

선심 수 : 2, 3, 4 또는 5

도체는 K 60228에 나타내는 요구사항에 적합하여야 한다.

- 단선 도체는 1등급
- 꼬임선 도체는 2등급

#### 2.3.2 절연체

도체 위에 피복 한 절연체는 PVC/C의 염화비닐 혼합물이어야 한다.

절연체의 두께는 표 1의 3란에 나타내는 기준치에 적합하여야 한다.

절연저항은 표1의 8란에 나타내는 기준치 이상이어야 한다.

#### 2.3.3 선심 집합

선심은 서로 꼬아 합한 것으로 한다.

#### 2.3.4 내부피복(개재물)

꼬여진 선심은 가황하지 않은 고무 또는 합성수지 혼합물을 압출하여 내부를 피복한다.

내부 피복은 선심에서 쉽게 분리할 수 있어야 한다.

### 2.3.5 시스

내부피복(개재물) 위에 피복 한 시스는 PVC/ST4의 염화비닐 혼합물이어야 한다.  
시스는 내부 피복에 밀착되고 또한 손상이 없도록 벗겨지는 일이 없어야 한다.  
시스의 두께는 표 1의 5란에 나타내는 기준치에 적합하여야 한다.

### 2.3.6 완성 외경

평균 완성품 외경은 표 1의 6란 및 7란에 나타내는 기준치 이내이어야 한다.

## 2.4 시험

2.3의 요구사항에 적합한가를 표 2의 시험으로써 확인한다.

## 2.5 사용 지침

통상 사용 상태에서의 도체 최고 온도 : 70℃

비고 - 기타 사항들은 고려중

표1 - 60227 IEC 10의 일반 기준치

1 도체수 및 공칭단면적 mm <sup>2</sup>	2 KSC IEC 228의 도체 등급	3 절연체 두께 기준치 mm	4 내부 피복두께 근사치 mm	5 시스 두께 mm	6 평균 완성 외경		8 절연저항(70 °C) MΩ.km
					하한 값	상한 값	
					mm	mm	
2×1.5	1	0.7	0.4	1.2	7.6	10.0	0.011
	2	0.7	0.4	1.2	7.8	10.5	0.010
2×2.5	1	0.8	0.4	1.2	8.6	11.5	0.010
	2	0.8	0.4	1.2	9.0	12.0	0.009
2×4	1	0.8	0.4	1.2	9.6	12.5	0.0085
	2	0.8	0.4	1.2	10.0	13.0	0.0077
2×6	1	0.8	0.4	1.2	10.5	13.5	0.0070
	2	0.8	0.4	1.2	11.0	14.0	0.0065
2×10	1	1.0	0.6	1.4	13.0	16.5	0.0070
	2	1.0	0.6	1.4	13.5	17.5	0.0065
2×16	2	1.0	0.6	1.4	15.5	20.0	0.0052
	2	1.2	0.8	1.4	18.5	24.0	0.0050
2×35	2	1.2	1.0	1.6	21.0	27.5	0.0044
3×1.5	1	0.7	0.4	1.2	8.0	10.5	0.011
	2	0.7	0.4	1.2	8.2	11.0	0.010
3×2.5	1	0.8	0.4	1.2	9.2	12.0	0.010
	2	0.8	0.4	1.2	9.4	12.5	0.009
3×4	1	0.8	0.4	1.2	10.0	13.0	0.0085
	2	0.8	0.4	1.2	10.5	13.5	0.0077
3×6	1	0.8	0.4	1.4	11.5	14.5	0.0070
	2	0.8	0.4	1.4	12.0	15.5	0.0065
3×10	1	1.0	0.6	1.4	14.0	17.5	0.0070
	2	1.0	0.6	1.4	14.5	19.0	0.0065
3×16	2	1.0	0.8	1.4	16.5	21.5	0.0052
	2	1.2	0.8	1.6	20.5	26.0	0.0050
3×35	2	1.2	1.0	1.6	22.0	29.0	0.0044
4×1.5	1	0.7	0.4	1.2	8.6	11.5	0.011
	2	0.7	0.4	1.2	9.0	12.0	0.010
4×2.5	1	0.8	0.4	1.2	10.0	13.0	0.010
	2	0.8	0.4	1.2	10.0	13.5	0.009
4×4	1	0.8	0.4	1.4	11.5	14.5	0.0085
	2	0.8	0.4	1.4	12.0	15.0	0.0077
4×6	1	0.8	0.6	1.4	12.5	16.0	0.0070
	2	0.8	0.6	1.4	13.0	17.0	0.0065
4×10	1	1.0	0.6	1.4	15.5	19.0	0.0070
	2	1.0	0.6	1.4	16.0	20.5	0.0065
4×16	2	1.0	0.8	1.4	18.0	23.5	0.0052
	2	1.2	1.0	1.6	22.5	28.5	0.0050
4×35	2	1.2	1.0	1.6	24.5	32.0	0.0044
5×1.5	1	0.7	0.4	1.2	9.4	12.0	0.011
	2	0.7	0.4	1.2	9.8	12.5	0.010
5×2.5	1	0.8	0.4	1.2	11.0	14.0	0.010
	2	0.8	0.4	1.2	11.0	14.5	0.009
5×4	1	0.8	0.6	1.4	12.5	16.0	0.0085
	2	0.8	0.6	1.4	13.0	17.0	0.0077
5×6	1	0.8	0.6	1.4	13.5	17.5	0.0070
	2	0.8	0.6	1.4	14.5	18.5	0.0065
5×10	1	1.0	0.6	1.4	17.0	21.0	0.0070
	2	1.0	0.6	1.4	17.5	22.0	0.0065
5×16	2	1.0	0.8	1.6	20.5	26.0	0.0052
	2	1.2	1.0	1.6	24.5	31.5	0.0050
5×35	2	1.2	1.2	1.6	27.0	35.0	0.0044

비고 - 완성외경 치수에서 하한 값 및 상한 값은 K 60719:1992의 규정을 따르지 않았음.

표2 - 60227 IEC 10의 시험

1 항목 No.	2 시 험	3 시험 종류	4	
			시험방법 적용 항	
			K	소절
1.	전기시험			
1.1	도체 저항	T,S	227-2	2.1
1.2	선심 내전압 시험(2000V)	T	227-2	2.3
1.3	완성품 내전압 시험(2000V)	T,S	227-2	2.2
1.4	70°C에서의 절연 저항	T	227-2	2.4
2.	구조 및 치수		227-1 및 227-2	
2.1	구조 적합성 확인	T,S	227-1	육안검사 및 감촉시험
2.2	절연체 두께 측정	T,S	227-2	1.9
2.3	시스 두께 측정	T,S	227-2	1.10
2.4	완성 외경 측정			
2.4.1	평균치	T,S	227-2	1.11
2.4.2	진원도	T,S	227-2	1.11
3.	절연체 기계적 특성			
3.1	노화 전 인장시험	T	811-1-1	9.1
3.2	노화 후 인장시험	T	811-1-2	8.1.3
3.3	가열 감량 시험	T	811-3-2	8.1
4.	시스 기계적 특성			
4.1	노화 전 인장시험	T	811-1-1	9.2
4.2	노화 후 인장시험	T	811-1-2	8.1.3
4.3	질량손실 시험	T	811-3-2	8.2
5.	오손 시험		811-1-2	8.1.4
6.	가열 변형 시험	T		
6.1	절연체	T	811-3-1	8.1
6.2	시스	T	811-3-1	8.2
7.	저온 탄성 및 내충격성	T		
7.1	절연체 저온 권부시험	T	811-1-4	8.1
7.2	시스 저온 권부시험	T	811-1-4	8.2
7.3	시스 저온 신장 시험 <sup>1)</sup>	T	811-1-4	8.4
7.4	완성품 케이블 저온 충격 시험	T	811-1-4	8.5
8.	열충격 시험	T		
8.1	절연체	T	811-3-1	9.1
8.2	시스	T	811-3-1	9.2
9.	난연성 시험	T	332-1	

1) 케이블의 다듬질 외경이 저온 와이어랩 시험의 규정 범위를 넘었을 경우에만 적용한다.